



osmo®
...color

TOPOIL

PUUTASOJEN KÄSITTELY



AIEMMIN KÄSITELLYT PUUPINNAT

Hio pois kaikki vanhat pintakäsittelyt. Aiemmin unikko- tai pella-vaöljyllä öljytyt pinnat voi käsitellä värittömällä TopOil-öljyvahalla, jos aiemmin levitetty öljy on kuivunut. Useasti tai runsaalla pella-vaöljyllä öljytyt pinnat tulee välihioa ennen käsittelyä. Sopiva vii-meistelyhiontakarkeus työtasoille on P120–150 ja huonekaluille P220–240.

UUDET JA HIOTUT PUUPINNAT

Puupinnan pohjustus

Pohjusta vain tarvittaessa. Pohjustuksella voidaan parantaa etenkin tammen, saarnen, pyökin ja lämpöpuun nestekestoa. Pohjustamiseen sopii Osmo Color Öljyvaha 1101. Tee näin:

1. Levitä Öljyvaha 1101 puuhun siveltimellä tai mikrokuiturullalla tuotteen työohjeen mukaisesti.
2. Anna aineen imeytyä 10–15 minuutin ajan ja pyyhi pinta kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.
3. Anna kuivua kunnollisesti.
4. Hio pinta tarvittaessa kevyesti ennen TopOil-käsittelyä hiontakarkeudella P180–240.


Mallit käsitelty kahteen kertaan



3058 Väritön, matta
koivulla/tammella



3068 Valkotammi, matta
koivulla/tammella



Huomaa. Pohjustaminen muuttaa puun väriä voimakkaasti. Myös värit toistuvat pohjustetulla pinnalla eri tavoin kuin puupuhtaalle pinnalle levitettyinä. Tee siksi aina koelevitys, jotta varmistut toivotusta lopputuloksesta.

Puupinnan öljyvahakäsittely

Varmista, että puupinta on puhdas, kuiva ja tasaiseksi hiottu. Sopiva viimeistelyhiontakarkeus tasoille on P120–150 ja huonekaluille P220–240.

Väritön käsittely: Pohjusta puupinta tarvittaessa ohjeen mukaisesti. Käsittele pinnat värittömällä TopOililla 2–3 kertaa työohjeen mukaisesti. Katso työohje s. 5.

Värillinen käsittely: Levitä väri aina puupuhtaalle pinnalle. Aiemmin värittömällä öljyvahalla käsitelty pinta on hiottava takaisin puulle ennen värillisen tuotteen levittämistä.

Sävyttäminen värillisellä TopOililla: Levitä värillistä TopOil-öljyvahaa puupinnalle 1–3 kertaa ohjeen mukaisesti. Jokaisella levityskerralla väri voimistuu ja syvenee. Mikäli toivot kevyempää sävyä, levitä väri pinnalle vain 1–2 kertaan, ja käytä pinnan viimeistelyyn väritöntä TopOilia.


Sävyttäminen Öljypetsillä tai Puuvahalla: Levitä värillinen aine ensin tuotteen käyttöohjeen mukaisesti ja anna värin kuivua kunnollisesti. Viimeistele pinta värittömällä TopOil-öljyvahalla. Poikkeuksena on valkoisiksi sävytetyt puupinnat, jotka viimeistellään valkoista pigmenttiä sisältävillä TopOil-öljyvahoilla (tuotteet 3037 ja 3068).

TROOPPISET PUULAJIT

Monien tummien ja tiheäsyisten kovapuiden, kuten pähkinä, tiikki, iroko ja wenge, käsittelyyn on niiden öljyisyyden ja hartsipitoisuuden vuoksi käytettävä Osmo Color Öljyvahaa 1101.

Levitä Öljyvaha 1101 pinnalle ohjeen mukaan, anna imeytyä hetki ja kuivaa sitten pinta nukkaamattomalla liinalla.

Viimeistele kuivunut pinta yhdellä erittäin ohuella kerroksella TopOilia.



3061 Akaasia, matta koivulla/tammella



3037 Valkoinen, silkinhimmeä koivulla/tammella



ERITYISTÄ

- ✓ Kaappien ja laatikoiden sisäpinnat käsitellään vain kertaalleen liinalla ja annetaan kuivua avoimina vähintään viikon ajan.
- ✓ Öljyvahan liian suuri levitysmäärä vaikuttaa pinnan kulutuskestoon ja pidentää tarvittavaa kuivumisaikaa.
- ✓ Öljyvahatut puupinnat eivät kestä kuumaa, siksi kuumat astiat vaativat alleen alustan.
- ✓ Vahvat hapot ja emäkset, alkoholit ja pesuaineet sekä voimakkaat liuottimet vahingoittavat pintaa.

ÖLJYVAHATUN PINNAN YLLÄPITO


Normaaliin pinnan puhdistukseen riittää nihkeällä pyyhkiminen. Pesuaineeksi sopii hoitava Osmo Color Öljysaippua.

Tahrojen poisto: Kostuta punainen hankauslevy Öljysaippualla. Hankaa tahraa kevyesti puun syysuuntaisesti ja pyyhi irronnut lika pinnalta veteen kostutetulla pyyhkeellä.

Huoltokäsittely: Uusintakäsittele pinnat, kun öljyvahattu pinta on kulunut eikä vesi pisaroidu vahatulle pinnalle tyypillisellä tavalla. Uusintakäsittelyssä riittää normaalisti yksi ohut levityskerros puhdistetulle pinnalle.



3038 Terra, silkinhimmeä koivulla/tammella



3039 Grafiitti, silkinhimmeä koivulla/tammella



TYÖOHJE

Säilytä puulevy ennen pintakäsittelyä levyn toimittajan ohjeiden mukaisesti. Älä anna sen kastua, kostua tai likaantua. TopOil on käyttövalmista. Sekoita aine purkkia ravistamalla.

1. Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva. Sopiva pintahionta-karkeus öljykäsittelylle on P120–150.
2. Puhdista pinta hiontapölystä harjaamalla tai imuroimalla.
3. Levitä TopOil ohuesti Osmo-mikrokuiturullalla, -siveltimellä tai vaahtomuovisiveltimellä. Levitä ainetta ensin syysuuntaan nähden poikittain ja tasaa levitys syynsuuntaisesti ainetta lisäämättä.
4. Käsittele levy kaikilta sivuilta muodonmuutosten välttämiseksi. Käsittele myös huolella puun poikkileikkauspinnat.
5. Pyyhi mahdollinen ylimääräinen öljy pinnalta Osmo-puuvahausliinalla.
6. Anna kuivua huoneenlämmössä 12–18 tuntia. Toista käsittely 1–2 kertaa. Huomaa, että ainemenekki pienenee levityskertojen myötä. Kuivunut pinta kovettuu edelleen 10–12 päivää.



Ohjeen mukaisesti öljytty pinta ei halkeile eikä hilseile. Se kestää vettä sekä värjääviä nesteitä. Kuivuttuaan TopOililla käsitelty pinta on turvallista ihmisille, eläimille ja kasveille.

KÄYTTÖKOHTEET

Tuote sopii sekä uusille että puhtaaksi hiotuille levy- ja tasopinnoille, sekä huonekaluihin. Sitä voi käyttää myös pinnoittamattomalle korkille sekä hiotulle betonille.

PURKKIKOOT

Väritön: 0,125 litraa ja 0,5 litraa

Värillinen: 0,5 litraa



Turvallista keittiössä

Euronormi 1186 5/14

Kuivuttuaan haitatonta ihmisille, eläimille ja kasveille

MENEKKI

0,5 litraa riittää 12 m²:n kertakäsittelyyn uutta sileää pintaa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työvälineet puhdistetaan liuotinbenssiinillä.

KOOSTUMUS

- Kasviöljyjä ja -vahoja: auringonkukka-, soija- ja karhiaisöljy, karnaubavaha, parafiini
- Lyijytöntä kuiviketta ja vettähyhkyiviä lisäaineita
- Alifaattista liuotinbenssiiniä
- Pigmenttejä

VARASTOINTI

Säilyy vähintään 5 vuotta kuivassa tilassa avaamattomana. Jäädyttyään palautuu ennalleen huoneenlämmössä. Avatun ja tiiviisti suljetun pakkauksen suosittelemme varastoimaan ylösalaisin.

TURVALLISUUS

Tuotteen turvallisuusohjeet löydät pakkauksen etiketistä sekä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Varoitus: Huomioi luonnonöljyyn kostuneiden rätien, puupurun yms. itsesyttymisvaara. Sulje rätit kannelliseen metalliastiaan tai upota ne veteen, ja hävitä ne käytön jälkeen kuivattamalla auki levitettyinä ja toimittamalla tämän jälkeen jätekeräykseen.

Lisätietoja: Sarbon Woodwise Oy, Askonkatu 13, 15100 Lahti
019 2644 200, info@osmocolor.com, www.osmocolor.com

© 2022 Sarbon Woodwise Oy. Pidätämme kaikki oikeudet tuotemuutoksiin ja tuotteiden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta. Emme voi täysin sulkea pois virheiden mahdollisuutta. Painoteknisistä syistä värimallit ovat suuntaa antavia.